



999 ТЕХНИК

Штукатурка гипсовая для профессионального машинного нанесения

Для выравнивания потолков и стен с помощью штукатурной станции и получения высококачественной поверхности без дополнительного шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев и т.п.) Применяется внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5° до +30°С.

Основания:

Кирпич (керамический, силикатный, пустотелый и т.д.); бетон (монолит, плиты и другие элементы конструкций из бетона и железобетона); блоки цементные, гипсовые, бетон из полистирола; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; старые цементные, известковые и гипсовые штукатурки; газобетон, ячеистый бетон, пенобетон; стабильные гладкие основания, отделанные декоративными покрытиями.

Технические характеристики

Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине 10 мм	10 кг
Открытое время раствора	2 часа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,55-0,6 л
Рекомендованная толщина слоя	5-30 мм
Максимальная толщина слоя	60 мм
Температура основания	от +5° до +30°С
Начало схватывания не ранее	90 минут
Прочность на изгиб	не менее 1 МПа
Прочность на сжатие	не менее 2 МПа
Время полного высыхания	5-7 суток



пластичная



паропроницаемая



машинного
нанесения



расход смеси 10 кг
при слое 10 мм



экологичная

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений. Устранить большие неровности, металлические элементы защитить от коррозии. Все основания перед оштукатуриванием необходимо обработать грунтовкой. Слабовпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовой бетон контакт, сильновпитывающие – универсальной грунтовой. При оштукатуривании по направляющим на внешние углы прикрепить с помощью штукатурного раствора «999 Техник» или монтажного клея. Раствор нанести на поверхность и внутреннюю сторону углового профиля, а профили прижать к основанию, начиная от центра к краям.

Нанесение и разравнивание штукатурного раствора машинным способом

Сначала следует заполнить глубокие отверстия и впадины, после чего нанести раствор на линии углов (стена-потолок, стена-стена, стена-пол). Раствор нанести полосами длиной примерно 0,7-1 м с перекрытием. При нанесении на стены - начиная с верхнего левого угла, направление нанесения слева направо и сверху вниз. При нанесении на поверхность потолка производить со стороны, противоположной окнам слева направо. Разровнять (стянуть) нанесенный раствор, используя h-правило. Проверить отклонение поверхности от горизонтали с помощью уровня, шнура или шаблона. При необходимости нанести дополнительный слой раствора там, где его не хватает.

Внимание! Второй слой возможен, если с момента начала предыдущего нанесения прошло не более 30 минут, в противном случае второй слой наносится после затвердевания первого. Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 20 минут. По окончании работы насос и шланги промыть водой.

Подрезка:

Когда штукатурный слой начнет схватываться поверхность возможно выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Заглаживание:

Для подготовки поверхности под окраску, спустя 30-40 минут, после подрезки, штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления

матовой поверхности загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание:

В течение суток, но не ранее чем через 5 часов после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлического шпателя. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания.

Декоративное оформление:

Поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого после разравнивания поверхность штукатурки прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным инструментом: мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью и т.п.

Высыхание:

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток. Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.

Последующие малярные работы:

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать универсальной грунтовкой с целью улучшения адгезии при последующей оклейке обоями, окраске и защите поврежденных металлических маяков от коррозии.

Условия хранения:

Мешки с сухой штукатурной смесью «999 Техник» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 6 месяцев.