



ФОРМАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38
тел. (473) 2-22-33-52, 2-22-33-53

Паспорт №
Песок кварцевый
Фракция 0,8-5,0
ГОСТ 8736-2014

Дата отгрузки:
Количество:
Партия:
Потребитель:

Гравиметрический состав, %

6,0	5,0	3,0	2,5	2,0	1,6	1,4	1,25	1,0	0,8	0,63	0,5	0,4	0,315	0,2	0,16	0,1
0,31	1,62	6,79	8,44	15,25	19,54	15,05	9,27	11,39	6,07	2,86	1,36	0,71	0,57	0,34	0,25	0,18

№	Наименование показателя	Норма	Результаты испытаний
1	Класс		I
2	Модуль крупности		3,891
3	Полный остаток на сите №063, % Повышенной крупности	65-75	96,59
4	Частный остаток глины в комках на сите, % 10мм 5мм	не норм.	--
5	Содержание глины в комках, % не более средний мелкий	0,25 0,35	--
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более средний мелкий	2 3	0,57
7	Истинная плотность песка, г/см ³	2,0-2,8	2,63
8	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1,52
9	Содержание радионуклидов Аэфф, Бк/кг, не более	370	<14,8
10	Содержание вредных компонентов и примесей, %: Сера Хлориды Сульфиды Сульфаты Органические примеси	≤1,0 ≤0,15 ≤1,0 ≤1,0 не норм.	0,14 0,09 0,05 0,09 нет
11	Влажность, %		2,38

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 8736-14, пункт 7
Сертификат соответствия № РОСС RU.НБ06.Н19051 № 0038417 до 12.02.2027 г.
Продукт соответствует ГОСТ 8736-2014

Трубу

Отметка ОК

