

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38
тел. (473) 2-22-33-52, 2-22-33-53

Паспорт № ОБРАЗЕЦ
Песок кварцевый желтый мытый для строительных работ
ГОСТ 8736-2025
Подгорненское месторождение строительных и формовочных песков

Дата отгрузки:
Количество:
Потребитель:

Частные остатки на ситах с размером, мм						Полные остатки на ситах с размером, мм					
2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	дно	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
0,00	0,36	13,67	51,79	32,64	1,54	0,00	0,36	14,03	65,82	98,46	

№	Наименование показателя	Норма	Результаты испытаний
1	Класс		I
2	Модуль крупности		1,787
3	Полный остаток на сите №063, % средний мелкий	30 - 45 10 - 30	14,03
4	Частный остаток глины в комках на сите, % 10мм 5мм	не норм.	--
5	Содержание глины в комках, % не более средний мелкий	0,25 0,35	--
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % не более средний мелкий	2 3	0,78
7	Истинная плотность песка, г/см ³	2,0-2,8	2,64
8	Насыпная плотность, т/м ³	не норм.	1,55
9	Содержание радиоактивных Аэфф. Бк/кг. не более	370	<14,8
10	Содержание вредных компонентов и примесей, %: Сера Хлориды Сульфиды Сульфаты Органические примеси	≤1,0 ≤0,15 ≤1,0 ≤1,0 не норм.	0,14 0,09 0,05 0,09 не норм.
11	Влажность, %		8,92
12	Коэффициент фильтрации, м/сут (по ГОСТ 25584-2016)		4,7

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 8736-2025, пункт 7
Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04497 № 0065177 до 03.06.2029 г.
Продукт соответствует ГОСТ 8736-2025

Отметка ОТК

29

