

ФОРМАТ
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Российская Федерация г. Воронеж
Общество с ограниченной ответственностью
«Формматериалы»
394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38
тел. (473) 2-22-33-52, 2-22-33-53

Паспорт № ОБРАЗЦ

Песок кварцевый фракционированный
для хозяйственно-питьевого водоснабжения

фракция 0,16-0,63

ГОСТ Р 51641-2000

ТУ 08.12.11-009-10597944-2019

Дата отгрузки:

Количество:

Партия:

Потребитель:

Градулометрический состав, %

0,8	0,63	0,5	0,4	0,315	0,2	0,16	0,1	0,063	0,05
0,04	4,79	13,72	17,19	24,04	33,35	4,74	1,84	0,28	0,01

Наименование показателя	Норма	Результаты испытания
1. Химическая стойкость в модельных растворах:		
1.1 Приrost окисляемости, мг/дм ³ , не более	10,0	0,25-1,1
1.2 Приrost массовой концентрации кремневой кислоты в пересчете на кремний, мг/дм ³ , не более	10,0	1,0-9,0
1.3 Приrost сухого остатка, мг/дм ³ , не более	20,0	2,0-19,0
1.4 Приrost суммарной массовой концентрации алюминия и железа в пересчете на оксиды (III), мг/дм ³ , не более	2,0	0,2-1,8
2. Механическая прочность:		
2.1 Измельчаемость, %, не более	4,0	2,8
2.2 Истираемость, %, не более	0,5	0,3
3. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	<17,6
4. Коэффициент неоднородности	1,3-3,0	Соотв.
5. Насыпная плотность, кг/м ³	1,4-1,6	Соотв.
6. Массовая доля влаги, %	≤1	0,06
7. Массовая доля глинистой составляющей, %	-	≤0,2
8. Массовая доля диоксида кремния, %	-	≥98,00
9. Наличие засоряющих примесей	-	отсутствуют

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ Р 51641-00, пункт 8

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ78.Н00898 № 0071761 до 15.03.2029
Продукт соответствует ГОСТ Р 51641-2000, ТУ 08.12.11-009-10597944-2019

Отметка ОТК

