

## Паспорт № ОБРАЗЕЦ

Песок кварцевый  
 Фракция 0,8-5,0  
 ГОСТ 8736-2025

Дата отгрузки:  
 Количество:  
 Партия:  
 Потребитель:

### Гранулометрический состав, %

|      |      |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |      |       |      |      |      |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 6,0  | 5,0  | 3,0  | 2,5  | 2,0   | 1,6   | 1,4   | 1,25 | 1,0   | 0,8  | 0,63 | 0,5  | 0,4  | 0,315 | 0,2  | 0,16 | 0,1  |
| 0,31 | 1,62 | 6,79 | 8,44 | 15,25 | 19,54 | 15,05 | 9,27 | 11,39 | 6,07 | 2,86 | 1,36 | 0,71 | 0,57  | 0,34 | 0,25 | 0,18 |

| №  | Наименование показателя                                                                                          | Норма                                         | Результаты испытаний                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Класс                                                                                                            |                                               | I                                   |
| 2  | Модуль крупности                                                                                                 |                                               | 3,891                               |
| 3  | Полный остаток на сите №063, %<br>Повышенной крупности                                                           | 65-75                                         | 96,59                               |
| 4  | Частный остаток глины в комках на сите, %<br>10мм<br>5мм                                                         | не норм.                                      | --                                  |
| 5  | Содержание глины в комках, % не более<br>средний<br>мелкий                                                       | 0,25<br>0,35                                  | --                                  |
| 6  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более<br>средний<br>мелкий                                       | 2<br>3                                        | 0,57                                |
| 7  | Истинная плотность песка, г/см <sup>3</sup>                                                                      | 2,0-2,8                                       | 2,63                                |
| 8  | Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>                                                                             | не норм.                                      | 1,52                                |
| 9  | Содержание ракушечников Аэфф, Бк/кг, не более                                                                    | 370                                           | <14,8                               |
| 10 | Содержание вредных компонентов и примесей, %:<br>Сера<br>Хлориды<br>Сульфиды<br>Сульфаты<br>Органические примеси | ≤ 1,0<br>≤ 0,15<br>≤ 1,0<br>≤ 1,0<br>не норм. | 0,14<br>0,09<br>0,05<br>0,09<br>нет |
| 11 | Влажность, %                                                                                                     |                                               | 2,38                                |

Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 8736-2025, пункт 7  
 Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ78.Н04497 № 0065177 до 03.06.2029 г.  
 Продукт соответствует ГОСТ 8736-2025

